



สีทากระเบื้องหลังคา

สีทาหลังคา ไม้ฝา สนามเทนนิส และงานอเนกประสงค์

Super Premium Grade



KASEM  **เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม**
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

สีทากระเบื้องหลังคา

สำหรับทาหลังคา ไม้ฝา สนามเทนนิส และงานอเนกประสงค์

1

กระเบื้องหลังคา



เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Early Sky
สีฟ้ารุ่งอรุณ

9936



River Sky
สีฟ้าน้ำทะเล

9939



Regal Blue
สีน้ำเงินสามกษัตริย์

9928



Silky Blue
สีน้ำเงินแพรวไหม

9980



Dove Gray
สีเทานกพิราบ

9924



White
สีขาว

9900



เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM


2

ไม้ฝา

(ไฟเบอร์ซีเมนต์)



เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Ivory Yellow
สีงาช้าง

9718



Golden Teak
สีไม้สักทอง

9719



Teak
สีไม้สัก

9717



Dusita Blue
สีฟ้าดุสิตา

9716

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

3

สนามเทนนิส

KASEM **เกษมเพ้นท์ดีโป.คอม**
WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM



Greenery 9921
สีเขียวมรกต



Green Sea 9965
สีเขียวทะเล




Brilliance Green 9996
สีเขียวประกายพุดผั



Topaz 9955
สีเหลืองราชพุดผั



Brick 9941
สีอิฐ




Royal Red 9942
สีแดงโกเมน



Sunny Red 9956
สีแดงตะวัน



Olympic Red 9978
สีแดงอาภรณ์อัสดง



Chocolate 9970
สีน้ำตาลแดง



JBP Multi Purpose Roof Paint
Super Premium

The Patterns on This Card are Approximate Only

สีทากระเบื้องหลังคา อเนกประสงค์ เจบีพี

Super Premium 100% Pure Acrylic Emulsion Paint

สีทากระเบื้องหลังคาอเนกประสงค์ เจบีพี

สีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี เป็นสีน้ำคุณภาพสูง ชนิดกึ่งเงา ผลิตจาก กาวอะครีลิกสาคูแท้ 100% และผงสีกลั่นแสง จึงทนทานต่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน โดยเฉพาะรังสี UV ให้อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ซีดจางง่าย ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนพื้นผิวที่เรียบ โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น ๓ ชั่วโมง ช้อนกับขึ้นงานได้เร็ว ฟิล์มสีไม่จับฝุ่นง่าย สามารถเช็ดล้างและทำความสะอาดตัวเองได้ ทนต่อการขีด ความชื้น ความเป็นด่าง เชื้อรา และไคร้ น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงมั่นใจในฟิล์มสีที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับน้ำฝนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคได้ สวยทนทาน เหมือนจากโรงงานกระเบื้อง ทนทานนานกว่า 10 ปี



ข้อแนะนำการใช้งาน

สีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี สามารถทาบนกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน กระเบื้องคอนกรีต (โมเนีย) ปูนได้ครอบ ไม้พาสีสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ล็อกปูถนน ทาตัดขอบผนัง ทากันเปื้อน ตกแต่งซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน สนามเทนนิส คอนกรีต และพื้นผิวปูนทุกชนิด (ห้ามขัดมัน)

ข้อมูลจำเพาะ

สี	ความเงา	เครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (ผสมน้ำสะอาด)
แดงสีตามเกิดตาล็อก	กึ่งเงา	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	สี : น้ำ โดยปริมาตร ทา/กลิ้ง 3:1 เที่ยวแรก 4:1 (เที่ยวสอง) หรือไม่ผสม พ่น 2:1

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	แห้งทากันได้	แห้งใช้งานได้	การปกคลุมพื้นที่
30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง	ภายหลัง 24 ชั่วโมง	38-47 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว

การเตรียมพื้นผิว และระบบการทาสี

พื้นผิวต้องแห้งสะอาด (ความชื้นไม่เกิน 15%) ปราศจากสิ่งสกปรก คราบไขมัน เชื้อรา และสีเก่าเสื่อมสภาพ

1. พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี ไม่ต้องทาสีรองพื้น ทาด้วยสีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี จำนวน 2-3 เที่ยว
2. พื้นผิวที่เคยทาสี ล้างมอดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ทาด้วยสีรองพื้นปูนกับสีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี เบอร์ 971 (ระบบน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว และทาด้วยสีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี จำนวน 2-3 เที่ยว
3. พื้นสนามเทนนิส และกระเบื้องคอนกรีต (โมเนีย) ให้ทาด้วยสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เจบีพี นัลติเพอเพิลไฟเบอร์เบอร์ 2000 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1-2 เที่ยว และทาด้วย สีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี จำนวน 2-3 เที่ยว ถ้าผิวเรียบต้องขัดให้หยาบก่อน
4. ไม้พาสีสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี คอนกรีต - เอฟ ไฟเบอร์เบอร์ (สูตรน้ำมัน) เบอร์ 1000 จำนวน 1-2 เที่ยว แล้วทาด้วยสีทากระเบื้องอเนกประสงค์ เจบีพี จำนวน 2-3 เที่ยว

ข้อควรระวัง : ระวังมิให้เข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามสูดดม และรับประทาน กวนสีก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน